

TINTAS
NEOVINIL
REVESTIMENTOS



NEOVINIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.

Rua k, 1140 – Distrito Industrial–Cuiabá–MT CEP:78098-370 Fone: (65)3661-1358

CNPJ:1085 07.420.906/0001-04

BOLETIM TÉCNICO

Esmalte sintético neolit

É um produto de alta qualidade, de acabamento superior e super-resistência. Fácil de aplicar Possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película com alta resistência garante Maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Ideal para superfícies Externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira.

Disponível nos acabamentos Brilhante, Acetinado e Fosco.

Composição Química:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, Aditivos e cargas minerais.

Características:

Densidade a 25°C - 0,93 - 1,050 – Brilhante

Densidade a 25°C - 1,10 - 1,16 – Acetinado

Densidade a 25°C - 1,28 - 1,34 – Fosco

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis

355 – 480g/L

Preparação da Superfície:

PVC Lixe e elimine o pó e aplique o Esmalte Neolit

Metais Ferrosos Novos Lixe e elimine o pó. Aplique em seguida o Zarcão Neolit e

Pinte com Esmalte Neolit.

Metais Enferrujados Limpe e Elimine completamente a ferrugem, em seguida

Aplique o Zarcão e pinte com Esmalte Neolit.

Imperfeições Rasas Lixe e elimine o pó e aplique Massa Corrida Interna ou

Massa Corrida Externa, pinte com Esmalte Neolit.

TINTAS
NEOVINIL
REVESTIMENTOS



Em madeiras corrigir com Massa para Madeira

Imperfeições Profundas Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30

Dias). Em madeira, corrigir com Massa Niveladora.

Superfícies Calcinadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas

Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível.

Aplicar Fundo Preparador de Paredes solvente. Aplique Neolit Esmalte.

Manchas de Gordura ou Graxa Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e

Aguardar a secagem. Em metais e madeira usar aguarrás.

Em Madeiras Lixar as farpas, limpar e aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador.

Repintura observar o estado geral da pintura antiga. Estando em

Boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Esmalte Neolit. Gesso aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso ou Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies Brilhantes Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação: *Ferramentas Rolo de Espuma Trincha, Pincel, revolver.*

Diluir no máximo 10% com Aguarrás.

Diluição (Aguarrás)

Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol²) diluir no máximo 30% com Aguarrás.

Demãos *2 a 3 demãos*

Rendimento (m/demão)

Litro 900 ml – 10m² a 14m²

Galão 3,6 Litros – 40m² a 50m²

Lata 18 Litros – 200m² a 250m²

Secagem *ao toque 30 minutos Entre demãos 12 horas Final - Até 72 horas*

Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

TINTAS
NEOVINIL
REVESTIMENTOS



Assessoria Técnica:

A Neovinil Produtos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para
Quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac. (65) 3661-1358 ou pelo
Site www.neovinil.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) 11702:2019.

Tipo 4.2.1.1 – Esmalte Sintético Brilhante/Acetinado/Fosco

Tipo 4.2.1.6 - Alumínio e conforme NBR 15.494:2010

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações
Em suas características iniciais.

Embalagem:

0,900, 3,6L. 18L 24 meses 25/06/2021

Validade

24 meses

NEOVINIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.

Rua k, 1140 – Distrito Industrial–Cuiabá–MT CEP:78098-370 Fone: (65)3661-1358

CNPJ:1085 07.420.906/0001-04

Site; tintasneovinil.com.br/email:neovinil@neovinil.com.br