

BOLETIM TÉCNICO

INFORMAÇÕES

SUPERFÍCIE

Uso externo e interno.

- *Pisos cimentados*
- *Quadras poliesportivas rústicos*
- *Demarcação de garagens*
- *Telhas cimentadas*
- *Fibrocimento*

DILUIÇÃO

Com água:

- *Rolo de lã, pincel e trincha: primeira demão com 30%, demais com 20%.*
- *Pistola: 30% de água*

RENDIMENTO

. Galão 3,6L: Branco até 14m² por embalagem / pintura acabada. Cores até 24m² por embalagem / acabada

. Lata 18L: Branco até 70m² por embalagem / pintura acabada. Cores até 90m² por embalagem / acabada.

EMBALAGEM

. Galão (3,6L). Lata (18L)

DEMÃOS 2 a 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos

SECAGEM

. Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas Final: tráfego de veículos 72 horas

APLICAÇÃO *Rolo de lã Pincel Trincha ou pistola*

DICAS E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245.

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, ferrugem, restos de pintura velha, brilho e partículas de borracha.
- **CIMENTO FRACO OU DESAGREGADO:** Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção. Após, aplicar uma demão de Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar secagem e pintar.
- **CIMENTO POLIDO, PISOS DE QUADRAS ESPORTIVAS USINADOS, PISOS DE CONCRETO USINADO E PISO CERAMICOS:** Aplicar uma demão de fundo solvente, aguardar a secagem e aplicar Ultra Piso base solvente.
- **COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias a cura. Aplicar uma demão de Neovinil Fundo Preparador de Paredes. Aguardar secagem e aplicar Tinta Piso.
- **SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem e aplicar Tinta Piso.
- **SUPERFÍCIES COM BOLOR E FUNGOS:** Lavar toda a superfície com remoção mecânica e aplicar solução antimoho. Aguardar a secagem e aplicar Tinta Piso.
- **TELHAS DE FIBROCIMENTO E PINTURAS ANTIGAS:** Aplique uma demão de Fundo Preparador e aplicar Tinta Piso.
- **ATENÇÃO:** A Neovinil Piso não deve ser aplicada sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida a superfície está em condições de ser pintada.

OBSERVAÇÕES

- 1. Remoção de sujeiras: Nos 30 primeiros dias após a aplicação (tempo para cura completa da tinta) utilizar, somente no local afetado, pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, somente nos pontos afetados para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), porém sem afetar a resistência e durabilidade. Nunca use solventes ou diluentes para realizar a limpeza.*
- 2. Efetue a limpeza de manchas de óleo, graxa, gasolina e demais agentes agressivos imediatamente após o ocorrido, sob o risco de danificar a película da tinta.*
- 3. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.*
- 4. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.*
- 5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.*
- 6. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.*
- 7. Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água corrente limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho).*
- 8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.*
- 9. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar-se de impressão de papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.*

QUIMICO RESPONSÁVEL CRQ 164006-16º REGIÃO

NEOVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 07.420.906/0001-04

RUA K 1085 DISTRITO IND DE CUIABÁ

WWW.NEOVINIL.COM.BR

SAC 065 3661-1358

CEP 78.098.370